

BE SPECIAL DECOR RETRO

Interiérová dekorační omítka

POPIS

BE SPECIAL DECOR RETRO – interiérová, akrylátová dekorační omítka jasné textury, která Vám mimo jiné umožní dosáhnout efektu starých, antických stěn. Je určena pro použití v obytných prostorách i veřejných budovách.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

BE SPECIAL DECOR RETRO může být aplikována na cementové a vápenno-cementové omítky, karton (suché omítky).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistence: přístroj typu BGS: 10 – 11 cm.

Stupeň lesku: plně matný.

Odstíny: K dispozici v bílé a odstínech z tónovacího systému Avatint podle vzorkovnice Tikkurila Interior Colour Card.

Odstíny jsou co nejbližší vzorkovnici; konečný odstín závisí na podmínkách a metodě aplikace, nástrojích a struktuře omítky. Pozor! Možnost tónování v tónovacím stroji pouze pro balení 9l (14 kg).

SPECIFIKACE

Příprava podkladu:

Nenatřené povrchy: Nové minerální omítky a podklady mohou být natírání po minimálně 4 týdnech vyzrání. Ošetřovaný povrch nesmí obsahovat prach a nečistoty. Nerovnosti a trhliny vyrovnejte vhodným tmelem. Poté aplikujte jednu vrstvu barvy OPTIVA PRIMER a BE SPECIAL DECOR RETRO na povrch.

Dříve natřené povrchy: Před nátěrem povrch omyjte a odstraňte mastnotu. Celý povrch opatřete základním nátěrem OPTIVOU PRIMER. Na povrch aplikujte BE SPECIAL DECOR RETRO.

Povrchy natřené křehkou nebo vápennou barvou: Vápennou nebo křehkou barvu odstraňte. Očistěte povrchy od prachu a nečistot. Nerovnosti a trhliny vyrovnejte vhodným tmelem. Poté aplikujte jednu vrstvu barvy OPTIVA PRIMER a BE SPECIAL DECOR RETRO na povrch.

Pokud je podklad nebezpečný, aplikujte jako první impregnační přípravek SUPRABILIT.

APLIKACE

Metody: hladítko z plastu nebo nerezové oceli.

Ředidlo: V případě potřeby zředte do 10 % vodou.

Podmínky pro natírání: Povrch musí být suchý a čistý. Teplota vzduchu by měla být minimálně +5°C, relativní vlhkost vzduchu max. 80 %.

Natírání: Aplikujte plastovým nebo nerezovým hladítkem a vytvořte vrstvu silnou 1-2 mm. Struktura se tvoří během aplikace a vytváří rýhy a šmouhy. Omítku je v případě potřeby možné zředit max. 10 % vody. Konečná struktura a efekt závisí na druhu použitého nástroje, tloušťce vytvořeného povrchu a technice aplikace. Pro jednotnou aplikaci na všechny povrchy nebo architektonickou jednotku použijte produkt jedné výrobní šarže. Pro vytvoření dodatečných barevných efektů aplikujte po minimálně 24 hodinách BE SPECIAL DECOR LASER, BE SPECIAL DECOR SILVER nebo BE SPECIAL DECOR GOLD. Povrch je zcela suchý po 48 hodinách a úplně vytvrzený po 28 dnech. Pro vytvoření dalšího barevného efektu je také možné aplikovat omítku v různých odstínech na stejný povrch.

Vydatnost: Max. do 2,5 kg/m². Vydatnost závisí na faktorech jako je absorpční schopnost a textura podkladu, metoda aplikace a odstín.

Doba schnutí: Při teplotě +23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50% potřebuje omítka na zaschnutí přibližně 48 hodin. Omítka je zcela vytvrzená po 28 dnech. Natírejte lazurovou po minimálně 24 hodinách.

Čištění nástrojů: Nástroje čistěte vodou okamžitě po ukončení práce. Před omytím nástroje důkladně otřete abyste odstranili nadbytečnou barvu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nevylévejte kapalné zbytky do kanalizace. Kapalný odpad z barvy předejte ke zneškodnění autorizované firmě. Prázdné obaly předejte k recyklaci.

OPATŘENÍ PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Uchovávejte barvu mimo dosah dětí. Po aplikaci barvy v uzavřených prostorech je třeba místnosti větrat dokud není odstraněn zápach, poté je místnost vhodná k užívání. Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle předpisů EU i ČR. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přepravujte a uchovávejte v uzavřených obalech, při teplotách mezi +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem. Bližší informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu, katalogu nebo v doporučeních uvedených na našich webových stránkách.

BALENÍ

9 kg, 14 kg, 25 kg.

Datum expirace: 24 měsíců od data výroby uvedeného na plechovce.