



DEBEER
REFINISH

8-774
Allround Clear

OBEČNÉ INFORMACE

Víceúčelový čirý lak je vysoce odolný a díky skvělým vlastnostem schnutí a zpracování je vhodný pro širokou škálu oprav. Mísicí poměr je 2:1 a je zde možnost vybrat si ze tří druhů tužidel. Lze sušit Air dry (na vzduchu 20°C), nuceně při 40°C nebo klasickým nuceným sušením při 60°C.

MÍSICÍ POMĚR



2 : 1 Clear : Allround Clear Hardener

	TUŽIDLO	MALÁ OPRAVA	STŘEDNÍ OPRAVA	VELKÁ OPRAVA
20°C - 25°C (68°F - 77°F)	8-74	✓	✓	
	8-75		✓	✓
	8-76			✓
25°C - 30°C (77°F - 86°F)	8-74	✓	✓	
	8-75	✓	✓	✓
	8-76		✓	✓
>30°C (>86°F)	8-74	✓		
	8-75	✓	✓	
	8-76		✓	✓

SLOŽKY



8-74 Allround Clear Hardener Fast
8-75 Allround Clear Hardener Medium
8-76 Allround Clear Hardener Slow
1-231 Fade-Out Thinner

PŘÍSADE



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Použijte 1-231 Fade-out Thinner pro oblast přístřiku.

NASTAVENÍ PISTOLE



	TRYSKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HE	1,2 - 1,4	2,0-2,5/29-36

APLIKACE



1,5 – 2 VRSTVY 50-80 µm (2,0-3,2 mil)
2. vrstva: 5-10 minut odtěkání mezi vrstvami

PŘÍPRAVA POVRCHU



Žakryte části karoserie, abyste eliminovali nežádoucí přestřik.



ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



	TUŽIDLO	ODVĚTRÁNÍ PŘED SUŠENÍM	PROTI PRACHU	SUCHÉ PRO MANIPULACI	SUCHÉ PRO LEŠTĚNÍ
SUŠENÍ NA VZDUCHU 20°C	8-74	-	25 - 30	90 - 120	5 h
	8-75	-	45 - 60	120 - 180	Přes noc
NUCENÉ SUŠENÍ 40 °C	8-74	3 - 7	-	20	Po vychladnutí
	8-75	5 - 8	-	40	
	8-76	8 - 10	-	60	
NUCENÉ SUŠENÍ 60 °C	8-75	8 - 10	-	20	Po vychladnutí
	8-76	11 - 15	-	30	

PODKLADY



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series

Obroušení a odmaštění starých vrstev
První vrstva musí být plně suchá.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20 °C/68 °F



25 – 40 minut
dle vybraného typu tužidla a teplotě.

EU REGULACE		
VOC Code	2004/42/IIIB(d)(420)410	
Podkategorie výrobku (podle směrnice 2004/42/EC) a maximální obsah VOC (ISO 11980-1/2) výrobku připraveného k použití.	IIB/c. Vrchní lak – všechny typy. EU limit obsahu: 420g/l (2007). Tento produkt obsahuje max. 410 g/l VOC.	
Chemický základ	Polyuretanový čirý lak	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita (RTS)	17 - 19 Dincup 4 / 20°C
	Měrná hmotnost (kg/l)	1,009
	Bod vznícení	34°C (93.2°F)
	Objem pevných látek (%)	49
	Vydatnost	9,8 m²/L/50 µm
	Lesk	Vysoký lesk
	Barva	-

Údaje v tomto technickém listu představují typické hodnoty. Vzhledem k tomu, že aplikační proměnné jsou významným faktorem výkonnosti výrobku, měly by tyto informace sloužit pouze jako obecné vodítko.

Valspar nepřebírá žádné závazky nebo odpovědnost za použití těchto informací. POKUD NENÍ S VÝROBCEM VALSPAR DOHODNUTO JINAK PÍSEMNĚ, VALSPAR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO NEPŘÍMĚ, A ODMÍTÁ VEŠKERÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO OSVOBOZENÍ OD PORUŠENÍ PATENTU. VALSPAR NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Vaším jediným opravným prostředkem pro jakékoliv vady v tomto produktu je nahrazení vadného výrobku nebo vrácení kupní ceny, podle našeho uvážení. © 2012 The Valspar Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Datum revize: červenec 2023

valspar
AUTOMOTIVE



DEBEER
REFINISH

8-774
Allround Clear

OCHRANA

Použijte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí, silně doporučujeme respirátor s přívodem čerstvého vzduchu.



Více informací:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

ČIŠTĚNÍ



1-051 Gun Cleaner

SKLADOVATELNOST

Minimálně 2 roky (za normálních skladovacích podmínek 10-30°C v neotevřené nádobě).

POZNÁMKY



-