



TROPICAL 840 Antivegetativní nátěr

TROPICAL 840 TROPICAL je antivegetativní nátěr na ochranu lodí proti ulpívání drobných korýšů a mořských řas. Vhodný pro laminátové, dřevěné a kovové lodě s rychlostí nižší než 35-40 mil./hod. Produkt má „samočisticí“ účinek a zaručuje ochranu povrchu po dobu cca 7 měsíců.

- samočisticí účinek
- vysoká účinnost
- vhodný pro většinu povrchů

• INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Antivegetativní jednosložkový nátěr	
Specifická hmotnost	: 1,30-1,40 ±0,05g/cm ³ , v závislosti na odstínu	(EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	:	(ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny (hmotnostně)	: 68 % v závislosti na odstínu	(EN ISO 3251:2008)
Obsah sušiny (objemově)	: 47 % v závislosti na odstínu	(ISO 3233:1998)
Zpracovatelnost	:	(ISO 976:1996)
Tloušťka suchého filmu v jenom nátěru	: 60 µm	(ISO 2808:2007)
Celková tloušťka suchého filmu	:	(ISO 2808:2007)
Suchý na dotek	: 30-50 min	(ASTM D 1640-03)
Tvrdost (Konig)	:	(EN ISO 1522-00)
Obalová stabilita	:	(ASTM D 1849-95:2003)
Krycí schopnost	:	(ISO 6504/03:2006)
Stupeň lesku	: 75	(EN ISO 2813:1994)
VOC (Volatile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 210 g/l.	(ISO 17895:2005)
Ředění	: 5-10% lakový benzín nebo thinner 135	
Aplikace	: Štětcem, válečkem, stříkácí pistolí	
Schnutí	: 30-50 minut (v závislosti na teplotě, tloušťce filmu a okolní vlhkosti). Přetíratelný po 4-5 hodinách.	
Orientační vydatnost	: 3-6 m ² / 0,75 Lt v jednom nátěru.	
Odstíny	: 840 modrý, 841 červený, 842 zelený, 844 bílý	

• PŘÍPRAVA PODKLADU – APLIKACE

Pro dokonalý vzhled je důležitá příprava podkladu. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Přebrouste povrch a odstraňte zbytky po broušení.

Nové laminátové povrchy: Aplikujte 1 -2x základní nátěr UNI PRIMER. Po zaschnutí povrch přebrouste a odmastěte. Aplikujte 2 nátěry TROPICAL 840

Nové dřevo: Aplikujte POLACRYL 301 izolační nátěr. V případě potřeby povrch vytmelte a proveďte celkové přebroušení . Pro lepší

přilnavost TROPICALu aplikujte dva nátěry UNI PRIMERu. Po zaschnutí povrch přebruste a odmastěte. Aplikujte 2 nátěry TROPICAL 840.

Kovové povrchy: Aplikujte základní nátěr X-RUST nebo MARINE MINIO. Pro lepší přilnavost TROPICALu aplikujte dva nátěry UNI PRIMERu. Po zaschnutí povrch přebruste a odmastěte. Aplikujte 2 nátěry TROPICAL 840.

Obnova povrchů natřených ředidlovými emaily: Odstraňte nesoudržné nátěry broušením. Aplikujte 2 nátěry UNI PRIMER. Po zaschnutí povrch přebruste a odmastěte. Aplikujte 2 nátěry TROPICAL 840.

Minimální aplikační teplota : 10°C.

Pro dosažení lepších výsledků vložte v rozmezí 5 – 24 hodin po aplikaci loď do vody.

• PO APLIKACI

Nspotřebovaný nenatužený materiál umístěte zpět do originálního obalu. Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z nářadí mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí ředidlem THINNER 135 . Nepouštějte do kanalizace!

• SKLADOVATELNOST

Po aplikaci obal dobře uzavřete !!! Skladujte na chladném místě. Skladovatelnost je 12 měsíců při teplotě 5- 30°C.

• BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Čtěte pozorně údaje na plechovce. Při práci používejte vždy pracovní oděv. Po ukončení práce si umyjte ruce mýdlem.

• BALENÍ

750ml, 2.5 l plechovky.