

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 81

Antikorozní ochrana čirá

Charakteristika:

DINITROL 81 je antikorozní ochrana na bázi vosku, která zanechává průhledný, tvrdý film s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. Průhledný film umožňuje snadnou vizuální kontrolu kovového povrchu, čtení typových štítků atd. **DINITROL 81** účinně zamezuje galvanické korozi a zabarvení u konstrukcí, u kterých bylo kromě oceli použito také jiných kovů, jako aluminia, mědi nebo mosazi. **DINITROL 81** má poněkud tixotropní vlastnosti.

Oblast použití:

DINITROL 81 je vynikající antikorozní prostředek pro ochranu při skladování, dopravě a případně v provozu. Výrobek je zvláště vhodný pro opracované železné a ocelové povrchy, jakož i pro ostatní díly s vysokými požadavky na vzhled ochranného filmu.

Aplikace:

DINITROL 81 se nanáší stříkáním vysokotlakým zařízením AIRLESS ze sudových balení. Tato aplikace dává nejlepší výsledky, minimální ztráty a nejlepší pracovní prostředí.

Je možno použít i systém AIRMIX - pistole Dinitrol DCS. Přípravek je možno použít rovněž k natírání.

Nejvhodnější teplota aplikace leží mezi + 15 a + 25°C. Při skladování, zpracování a sušení je třeba dodržovat tatáž bezpečnostní opatření jako při práci s barvami a laky, které patří do nebezpečnostní třídy A II.

Ochranný film se nechá lehko odstranit technickým benzinem nebo tzv. studenými odmašťovacími prostředky.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva	transparentní
Typ filmu	voskový
Viskozita při 20°C	15 mPas
Hustota při 20°C	770 kg/m ³
Obsah pevných částic	15%
Obsah aromatů	< 0,5%
Bod vzplanutí	+24°C
Třída nebezpečnosti	A II
Doporučená tloušťka filmu (suchý)	10 µm
Odstranitelnost	technický benzín
Doba schnutí	30 min
Test solnou komorou	500 hod.
Vliv na lak	žádný
Spotřeba	65 ml/m ²
Trvání ochrany – při vnitřním skladování	18 - 25 měsíců
– při vnějším skladování	6 - 12 měsíců

2.9.2013