

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.2k-pro.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

2K PRO

2K Bezbarvý lak matný 400 ml

Art. Nr. 351803



Produkt

Popis / Použití

Univerzálně použitelný dvousložkový bezbarvý lak s velmi vysokou odolností proti chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům pro vysoce kvalitní a dlouhodobé zakonzervování krycího laku. Na podklady a lakované objekty všeho druhu. Ideální pro dekorativní nátěry, opravy i nové nátěry uvnitř i vně.

Vlastnosti

- Vysoce kvalitní dvousložkový nátěr
- Maximální odolnost proti otěru a poškrábání
- Velmi hladký průběh
- Dlouhodobá konzervace krycího laku bez odchylek barevného odstínu
- Vhodný i pro velké plochy

Materiál složení

Dvousložkový polyuretanový systém sestávající z pryskyřice a tužidla

Barva

Bezbarvá

Stupeň lesku

Matný
15+ / -3 jednotek lesku při úhlu měření 85°

VOC obsah (EU)

648 g/l


Podklad

Lakovací systémy rozpustné vodou a rozpouštědlem (Řiďte se údaji výrobce ohledně přelakovatelnosti), staré nátěry podle údajů výrobce (očistěné a zbroušené). Všechna běžná dřeva (očistěná a přebroušená). Pro optimální výsledek může být zapotřebí přebroušení mezi nátěry.

Poškozené místo musí být zbavené mastnoty, prachu.


Proces aplikace

Ochranná opatření




Používejte osobní ochranné prostředky.
Ochranná dýchací maska/rukavice/ochranné brýle
Pro bližší pokyny viz bezpečnostní list.

Protřepejte



Dózu před aktivací důkladně 2 minuty protřepejte – počínaje okamžikem, kdy začne být slyšet narážení míchacích kuliček.

Umístěte bílý knoflík




Z víčka vyjměte bílou tlakovou hlavici. Dózu otočte o 180° a nasadte hlavici na kolík na dně.

Aktivujte, zamáčkněte bílý knoflík



Dózu postavte víčkem dolů na pevnou podložku. Stiskněte dlaní bílou hlavici až nadoraz.

Protřepejte




Dózu po prvním stříknutí opět 2 minuty důkladně protřepejte – počínaje okamžikem, kdy začne být slyšet narážení míchacích kuliček. Po protřepání nechte dózu 15 minut odpočívat.

Pojistka spreje




Odstraňte pojistku nejprve vyjmutím rozstřikovací hlavice. Stačí umístit šroubovák mezi popruh a pojistný kroužek. Zajistěte jemně pojistku nahoru a ven.

Nejprve proveďte zkušební nástřik




Po protřepání dózy proveďte zkušební nástřik – zkontrolujte kompatibilitu s podkladem a barevného odstínu.

Vzdálenost nástřiku


15 cm - 25 cm

Způsob aplikace


Cca 1 – 2 nástřiky
(tloušťka suché vrstvy cca 40 µm)

Doba zaschnutí


Doba na vypaření (Čekací doba mezi příslušnými nástřiky):
cca 10 – 15 min

Podmínky zpracování

Optimální použití při 18 °C – 25 °C a relativní vlhkosti
vzduchu 40 – 50 %.


Vydatnost

Cca 0,5 – 0,75 m² při 2 nástřicích

Schnutí

Zaschlý nátěr: cca 20 min
Pevnost na dotyk: 2 hodiny
Doby schnutí jsou závislé na teplotě a tloušťce vrstvy.

Uvedené hodnoty se vztahují na výše uvedené podmínky
pro použití. Stanovení stupňů vyschnutí proběhlo podle
DIN 53150.


Trvanlivost

Po aktivaci cca 24 hodin při teplotě okolního prostředí
20 °C. Doba zpracovatelnosti závisí na teplotě okolního
prostředí. Vyšší teploty zkracují zpracovatelnosti.

Po uplynutí doby zpracovatelnosti nelze zaručit
bezvadnou kvalitu provedeného nátěru, protože v dóze
probíhá od okamžiku aktivace chemická reakce.

Výrobek se po uplynutí doby zpracovatelnosti již nesmí
používat.

Závěr



Po dokončení lakování dózu otočte a ventil naprázdno prostříknete.


Dodatečné informace

Důležité informace



Dózu mechanicky nenamáhejte.

Životnost



36 měsíců (bez otevření)

Údaj o použitelnosti se vztahuje na nepoužívanou dózu při správném skladování o teplotě 15 – 25 °C a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 60 %. Dózu skladujte a přepravujte svisle na suchém místě, které je chráněno před chemickými a mechanickými vlivy. Dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené na dóze a všechna legislativní ustanovení pro místo skladování.

Likvidace



Bezezbytku vyprázdněné sprejové dózy likvidujte jako druhotnou surovinu. Dózy se zatvrdlým materiálem likvidujte jako nebezpečný odpad.

Poznámka

Pro označení viz bezpečnostní list.

Obsahy tohoto technického datového listu byly připraveny s maximální pečlivostí a odpovídají současnému stavu našich znalostí. Slouží uživateli jako aplikačně-technické informace a nepředstavují záruku konkrétních vlastností. Údaje jsou nezávazné a my nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich správnost, přesnost a úplnost. Nezabýváme uživatele odpovědnosti vyzkoušet při zamýšleném použití našich výrobků jejich způsobilost. Dodržujte výstražné pokyny uvedené na etiketách výrobků. Naše značky a patenty jsou chráněné autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazuje si právo informace bez předchozího ohlášení kdykoliv aktualizovat, měnit a doplňovat.