

HB Body 999 Seam Sealer

Těsnící hmota

- Vynikající přilnavost
- Zůstává elastický bez smršťování
- Rychle schne

Těsnící antikorozní hmota na bázi kaučuku. Je vhodná pro exteriérové a interiérové lepení a těsnění kovových částí, pro těsnění spojů a spár karosérie vozidla. Exteriérové části je nutné ošetřit uceleným nátěrovým systémem z důvodu UV odolnosti. Nanáší se štětcem, špachtlí nebo výtlačnou pistolí. Schne rychle, nepraská, zůstává elastická a rozměrově stálá. Po zaschnutí je přelakovatelná všemi lakovacími systémy.

Informace k aplikaci

Povrchy na které budete nanášet těsnící hmotu Body 999 musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Nejlepších výsledků pro odmaštění dosáhnete produktem Body Antisil 770 nebo Body Antisil 771.

Následně aplikujte těsnící hmotu štětcem, špachtlí nebo výtlačnou pistolí na předem připravený povrch. Plného proschnutí dosáhne vrstva (cca 200µm) za 2-3h./23°C. Poté exteriérové povrchy opatřete nátěrovým systémem od HB Body 1K a 2K mix systému ředidlového nebo vodouředitelného.



Odvětrání: 15-20min./23°C



Doba schnutí: 2-3 hod./23°C, při 200µm



Balení: 120g, 300ml kartuš, 1kg.

Teoretická vydatnost: 7-8 m²/l při tloušťce 100µm suchého filmu

Měrná hmotnost: 1.25g /cm³

Pevný obsah: 58%

Skladování

24 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 840 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 280 g/l.