

Základní nátěr pro omítky

POPIS VÝROBKU

Grund primer základní nátěr je navržen tak, aby poskytoval přiměřenou přilnavost mezi povrchem a finální vrstvou akrylátových, silikon-silikátových omítek a Zoraplast kulir. Vyrovnává absorpci povrchu, váže prachové částice, které nelze odstranit čištěním, a zlepšuje přilnavost. Zároveň také zajišťuje zpevnění natíraného povrchu. Základní nátěr není samostatný nátěr, používá se jako první nátěr v systému s finální vrstvou akrylátu, silikon-silikátových omítek a Effecta plast.

SLOŽENÍ

Základ tvoří vodné roztoky různých akrylátových polymerních pojiv a minerálních plniv, či kameniva, a speciální přísady.

Barevný odstín: různé odstíny ze vzorkovníku barev Effecta plasters a Mixline.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolňujících se částic, prachu, olejových skvrn a jiných nečistot. Z dřívě barvených povrchů musí být odstraněna veškerá uvolňující, odlupující a stírající se barva. Čerstvě aplikované omítky musí být sušené po dobu 28 dnů (na každý cm nejméně 7 až 10 dní), doba sušení betonu je alespoň 3 měsíce (při teplotě 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 65%).

Povrchy napadené plísněmi a řasami před barvením dezinfikujte. Všechny betonové povrchy se doporučuje umývat s proudem horké vody nebo páry.

Vhodné podklady: jemné minerální omítky všech druhů, základní nátěr (na bázi cementu) tepelně izolačních systémů, betonové povrchy, vláknocementové fasádní desky a sádkarton.

Nevhodné podklady: povrchy natřené nátěry na bázi křídly (vodou rozpustnými nátěry) a nátěry na bázi vápna, povrchy natřené olejovými barvami, laky nebo emaily, plastové povrchy, dřevěné povrchy.

APLIKACE ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU

Grund primer je základní nátěr na vodní bázi, kašovitý, slabě zapáchající, neobsahuje životnímu prostředí a zdraví škodlivé nebezpečné složky. Je vhodný jako základní nátěr v ETICS a na hladké, rovné povrchy jako je beton, vláknobeton a sádkarton, staré nátěry disperzních barev před aplikací dekorativních omítek všech druhů (minerální, akrylátové, silikátové, silikonové). Není vhodný na vápenné omítky/omítky a povrchy potažené olejovými barvami a emaily. Tento základní nátěr zlepšuje drsnost povrchu a zajišťuje lepší přilnavost následně aplikované omítky.

ŘEDĚNÍ: až do 5% vodou.

DOBA SCHNUTÍ: nejméně 12 hodin (při teplotě 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 65%).

APLIKACE: štětcem, obvykle v jedné vrstvě.

BAREVNÉ ODSTÍNY: bílý, může být dále tónovaný (MIXLINE systém).

VYDATNOST: cca. 220 – 285 g/m². Závisí od drsnosti a nasákavosti povrchu.

	Vydatnost (kg/m ²)	Balení	Trvanlivost při skladování v původním uzavřeném a nepoškozeném obalu, chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením
Základní nátěr na fasádní omítky	cca. 0,2	Plastová nádoba 25 kg pokryje do 90 m ² a 8 kg pokryje do 30 m ²	nejméně 12 měsíců

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

EWC kód pro kapalný odpad: 08 01 12. Kapalný odpad se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem, vylévat do vody nebo kanalizace.

EWC kód pro smíšené odpady ze staveb a demolici: 17 09 04. Nádobý se mohou recyklovat po vhodném vyčištění.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Důkladně vyčistěte všechny nástroje s vodou ihned po použití.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Dodržujte všeobecná pravidla a předpisy pro bezpečnost při stavebních a malířských pracích. Zvláštní osobitné ochranné prostředky ani zvláštní opatření pro bezpečnost práce se základními nátěry na vodní bázi nejsou nutné.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nádobý jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které by měly být dodržovány. Další údaje o nebezpečných dopadech jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

KONTROLA KVALITY

ISO 9001 a ISO 14001. Výroba podléhá kontrole a náhodným testováním v nezávislých odborných institucích doma i v zahraničí.

POKYNY PRO MÍCHÁNÍ

Otevřete nádobu pomocí stěrky, udělejte malou prohlubeň uprostřed plechovky a nalijte do této prohlubně barviva. Po dokončení dávkování pokryjte barviva s barvou a stěrkou a pak je promíchejte. To se provádí, aby se zabránilo zadržování barviv na krytu a okrajích plechovky, což vede k odchylkám od odstínů barevných karet.