

TECHNICKÝ LIST

PANEELI-ÄSSÄ(PANEL ACE) 10, matný

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný, obarvitelný akrylový lak, se slabým zápachem, určený na suché vnitřní dřevěné povrchy.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPOŘUCANÉ POUŽITIE

- Vhodný na vnitřní dřevěné obložení, stěny, stropy, dřevěné, betonové a zděné povrchy.
- Není vhodný pro použití na podlahy a nábytek.
- Doporučuje se na panelové stěny, stropy, stejně jako i dřevěné povrchy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	845_6404
HUSTOTA	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
SUŠINA	cca 22%
BÁZE	EP
OBLAST ODSTÍNŮ	Vzorník Tikkurila Interior Lacquer barevná karta.
STUPEŇ LESKU	Matný.
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l a 9 l
STAVEBNÍ MATERIÁL EMISNÍ TŘÍDA	M1
VYDATNOST	8-12 m ² /l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Běžně zaschlý na dotek po 1/2 hodině, přetíratelný po 2-3 hodinách. Připraven k použití na následující den. Lakovaná plocha dosáhne svoji konečnou tvrdost asi po 1 měsíci.
EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A/e 130 g/l (2010)]	Obsah VOC max. 130g/l.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním.
ŘEDIDLO	Voda .
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Nářadí očistěte s vodou ihned po použití. K čištění zatvrdlé barvy se doporučuje Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Převážná a skladovací teplota musí být v rozmezí +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. VAK/ADR: není klasifikován.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně + 10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA: Natřené dřevěné povrchy: Povrch musí být suchý, očištěný od špíny, vosku, mastnot a odlupujícího se nátěru. Nový dřevěný povrch navlhčete s čistou vodou tak, aby se chloupky oživilo a po vyschnutí je odstraňte s brusným papírem a odstraňte prach po broušení. Předtím natřené povrchy: Očistěte dřívě natíraný povrch čisticím prostředkem Maalipesu. Poté povrch důkladně opláchněte. Zcela odstraňte zbytek laku a nátěru, který se odlupuje. Použijte prostředky na odstraňování barev nebo přebroušení. Dále postupujte jako s novým povrchem dřeva.

POUŽITÍ: Před a během použití produkt dobře promíchejte. Pokud je třeba, zřeďte s vodou. Lak aplikujte na povrch 2-krát ve směru textury dřeva. Pokud používáte tónovaný produkt, aplikujte zkušební nátěr na kousek dřeva, abyste zjistili, zda je odstín obarvený laku vyhovující. Konečný odstín povrchu závisí na typu dřeva, tvrdosti dřeva, původního přírodního odstínu a počtu aplikací. První nátěr tónovaného laku vždy nařeďte od 20 do 30%. Požadovaný odstín a stupeň lesku se obvykle dosáhne po aplikaci 2 vrstev. Lak nanášejte na celý povrch bez přerušení, abyste předešli vzniku tmavších spojů.

ÚDRŽBA: Ne dřívě než 1 měsíc po natírání: Povrch čistěte s neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo hadrem. Povrch nenechávejte mokré. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým (pH 8-10) čisticím prostředkem s mopem, houbou nebo hadrem. Důkladně opláchněte vodou.

Povrchy ošetřené s Panneli- Ässä můžete udržovat pomocí Paneeli Ässä nebo s podobným vodouředitelným lakem.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE podle EC směrnice 1272/2008 (EC)

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. S výrobkem manipulujte opatrně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

Výrobce: Tikkurila Oyj, POBox 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel. : +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.