

## TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER

### POPIS VÝROBKU

Rychleschnoucí antikoroziční nátěr. Rostex super metal primer, neobsahuje olovo ani chromované pigmenty.

### VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Je vhodný jako základní nátěr pro ocelové povrchy, pozinkovanou ocel, zdrsňené hliníkové povrchy podléhající většímu namáhání jako je běžné a také tehdy, když přilnavost běžných alkydových barev není dostatečná nebo doba snutia těchto barev je příliš dlouhá.
- Může být použita jako základní nátěr pro alkydové barvy (Miranol, Unica, Panssarimaali), tak i pro vodou ředitelné barvy.
- Vhodný na plechové střechy, okapy, svody, okapové a odtokové roury, únikové východy, zábradlí, sloupy, stojany na sušení, stožáry lodě a jiné ocelové konstrukce.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>KÓD PRODUKTU</b>	006_7554			
<b>BAREVNÉ ODSTÍNÝ</b>	Světle šedá, oxidovou červená, zelená a černá.			
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Matný			
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	45 %			
<b>HUSTOTA</b>	1,3 kg/l (ISO 2811)			
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	Cca 10 m <sup>2</sup> /l [40 μm suchý film]			
<b>BALENÍ</b>	1/3l, 1l a 10l.			
<b>ŘEDIDLO</b>	THINNER 1120			
<b>APLIKAČNÍ METODY</b>	Štětcem nebo stříkáním. Beztlakové stříkání: Trysky 0,11"- 0,015" nebo 0,280 - 0,380 mm. Ředění 0-15%.			
<b>DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50 % relativní vlhkost vzduchu)</b>	DFT 50 μm	+10°C	+23°C	+35°C
	Zaschlý proti prachu, po	1 hodina	15 minut	10 minut
	Přetíratelný, alkydovými barvami, min. po,	5 hodin	1,5 hodiny	1 hodine
	Přetíratelný, vodou ředitelnými barvami, min. po,	2 dni	1 deň	1 deň
	Přetíratelný, max. po	7 dní	4 dni	4 dni
<b>CHEMICKÁ ODOLNOST</b>	Odolává Whitty Spirit a denaturovaného lihu. Neodolává silným rozpouštědlům, jako Thinner			
<b>ODOLNOST VŮČI OLEJEM A TUKEM</b>	Dobrá			
<b>Odolnost vůči opotřebení</b>	Dobrá			
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]</b>	Množstvo VOC je max. 500 g/l			
<b>ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ</b>	THINNER 1120 nebo s Tikkurila Pensselipesu .			
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem. VAK/ ADR 3 III			

### NÁVOD K POUŽITÍ :

**PODMÍNKY APLIKACE:** Povrch natíraného povrchu musí být suchý a teplejší než okolní vzduch, teplota vzduchu alespoň + 5 °C, relativní vlhkost vzduchu 80%. Za těchto podmínek se sušení značně zpomaluje a doba přetíratelnosti se prodlouží. Teplota povrchu, který má být natírán nesmí překročit + 40 °C, protože jinak se rozpouštědlo příliš rychle odpařuje, co způsobí vznik pórů, puchýřů a zhoršení přilnavosti.

Naplánujte si natírání tak, abyste skončili do 4 dnů. Když teplota poklesne, čas na přetírání mezi nátěry se prodlouží. (viz tabulka).

**PŘÍPRAVA PODKLADU: Natřené povrchy:** Odstraňte případnou bílou rez / rez škrabkou a ocelovým kartáčem (do stupně St2). Rohlík vody s čistícím prostředkem Panssaripesu Roof Cleaning očistěte špínu, prach, vodou rozpustné soli, olej a mastnotu z nenatíraných povrchů kartáčem. Důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Zdrsňte hladké hliníkové povrchy před natíráním. Nové pozinkované povrchy se doporučují natírat nejdříve po jedné zimě. Nejlepší přilnavost dosáhnete, pokud se povinkovaný plech mechanicky nebo chemicky zdrsní.

## TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER

**Předtím natřené povrchy:** Odstraňte popraskanou barvu a rez se škrabkou nebo drátěným kartáčem (do stupně St2). Vyhladte okraje mezi očištěným povrchem a namazanou plochou. Umyjte povrch s čisticím prostředkem Panssaripesu Roof Cleaning, pak je důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout.

**APLIKACE:** Před použitím barvu dobře promíchejte. Aplikujte štětcem nebo stříkáním. Doporučená tloušťka suchého filmu na jeden nátěr je 40 až 60 um. Konečná povrchová úprava může být např. vodouředitelný nátěr Panssari Akva nebo rozpouštědlový nátěr Panssarimaali.

**ÚDRŽBA:** Zacházejte s natřeným povrchem opatrně, protože barva dosáhne svoji konečnou tvrdost za normálních podmínek po 4 týdnech.

Jeden měsíc po malování, znečištěné povrchy mohou být čišťeny Tikkurila Huoltipesu (1 díl Huoltipesu a 10 dílů vody). Skvrny a velmi znečištěné povrchy čistěte silnějším roztokem Huoltipesu s vodou (1: 1). Opláchněte povrch a nechte vyschnout. Pokud musí být povrch čištěn ihned po malování, čistěte jej lehce s měkkým kartáčem, vlhkým hadříkem a mopem.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Škodlivá. Nebezpečný pro životní prostředí. Obsahuje: xylene a fosforečnan zinečnatý. HOŘLAVÝ. Škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nevdechujte páry / aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento technický list nebo etiketu. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje etylmetylketoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:** Vyvarujte se vylití do kanalizace, vodovodů a půdy. Recyklujte prázdné suché plechovky, nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zlikvidujte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

### **Výrobce:**

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrace VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení vhodnosti pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.